



Topas 2

Mehrzweckfett

BESCHREIBUNG

REKTOL Topas 2 wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Li-12-Hydrosystearat) als Verdicker hergestellt und enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens. Es ist besonders walkfest, korrosions- und oxidationsbeständig.

ANWENDUNG

Rektol Topas 2 ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und anderer Schmierstellen entsprechend dem Einsatztemperaturbereich geeignet. Haupteinsatzgebiete sind Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen, Land- und Baumaschinen.

DIESES PRODUKT WIRD VON REKTOL EMPFOHLEN, WENN FOLGENDE FÜLLVORSCHRIFTEN GEFORDERT WERDEN:

K2K-30
Mehrzweckfett

NLGI 2

TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfung nach	Daten	Einheit
Gebrauchstemperatur	DIN 51825	-30 bis +120	°C
Kurzfristig		bis +130	°C
Tropfpunkt	DIN ISO 2176	204	°C
Walkpenetration (0,1 mm)	DIN ISO 2137	283	
Korrosion auf Kupfer (24h/100°C)	DIN ISO 2160	1	
Grundölviskosität bei 40°C	DIN 51562	130	mm ² /sec
Beschaffenheit		halbfest	
Farbe		braun	
Kennzeichnung	DIN 51502	K2K-30	



ERHÄLTICHE VERPACKUNGEN

				
Artikel-Nr.	803120050	803120058	803120059	803120060
				
Artikel-Nr.	803120061	803120063	803120064	803120065

Die Angaben aus diesem Datenblatt beruhen auf der über 127jährigen Erfahrung der Rektol GmbH & Co. KG. Unsere fachlichen Kenntnisse in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Eine pauschale Angabe zur Funktion unserer Schmierstoffe ist nicht möglich, da die Wirkungsweise von den verschiedensten Einflussfaktoren abhängig ist. Hierbei muss insbesondere bei Motoren, Maschinen und Anlagen der Schmierstoff- Befüll- Vorgang, der exakte Einsatzzweck, die allgemeinen Betriebsbedingungen, der Anlagen-Abnutzungsgrad und die Anlagen-Verschmutzung etc. berücksichtigt werden.

Die Daten aus diesem Datenblatt stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. In keinem Fall kann daraus eine Zusicherung von Eigenschaften abgeleitet werden. Wir empfehlen daher, vor der Verwendung von Rektol Schmierstoffen, ein individuelles Beratungsgespräch mit unserer Anwendungstechnik über die Einsatzbedingungen und Anforderungen an die Schmierstoffe zu führen.

Der Anwender sollte unsere Schmierstoffe in der vorgesehenen Anwendung testen und mit der gebotenen Sorgfalt gemäß den Hersteller-Vorgaben einsetzen. Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Darum behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

Hinweis: Unsere Produkte dürfen nicht in Luft- / Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden.